



No. 1251

건흥전기(주) 귀하

시험 성적서

Terminal Block

(30A)

1998 년 11 월 12 일



한국전기연구소

본 성적서의 복사본은 무효임

4 3 7 - 0 8 2

서식 SP11-022

경기도 의왕시 내손2동 665번지

TEL : (0343) 420-6000 FAX : (0343) 420-6029, 6039, 6059



시험 성적서

Report No. 98S/251

공인시험기관

Sheet No. 001

1. 시험 구분 : 성능확인시험
2. 의뢰자명 : 건흥전기(주) (서울시 동대문구 장안동 113-4)
3. 접수번호 : DS981378('98.10.23)
4. 시험년월일 : 1998년 11월 5일 - 1998년 11월 12일
5. 시험품명 : Terminal Block
6. 형식 : KH-6130
7. 정격 : 30A
8. 적용규격 : 시험의뢰자 제출사양
9. 제작자명 : 건흥전기(주)

10. 시험 성적서	2매
Oscillogram	-매
사진	-매
도면	-매
첨부자료	-매
총매수 (겉표지제외)	2매

11. 종합판정

참고시험으로서 인장강도시험, 부식파괴시험을 실시한 결과 첨부와 같음.



재단법인

한국전기연구소장



승인 박충열 (인)

확인 박성균 (인)

시험 김경환 (인)

1. 인장강도시험

시 험 방 법 및 기 준	시 험 결 과
시험품에 적용전선(5.5mm ²)을 삽입한 후 조임 토크(16.0Kgf.cm)로 단자나사를 조인후 45N 하중으로 1분간 유지하였을 때 도체는 클램핑 유니트에서 빠지지 않고 터미널 어셈블리는 절연판에서 분리되지 않을 것	양 호

2. 부식파괴시험

시 험 방 법 및 기 준	시 험 결 과
시험품에 적용전선(5.5mm ²)을 삽입한 후 조임 토크(16.0Kgf.cm)로 단자나사를 조인후 100g의 질산수은과 1.42의 비중을 가지는 l 당 13ml의 질산 수용액에 15분간 담근 후 육안으로 봐서 크랙이 없어야 하며 110% 토크(17.8Kgf.cm)로 조였을 때 견딜 것	양 호

3. 시험결과검토

상기 시험성적은 시험의뢰자가 제출한 시료로 시험의뢰자 제출사양에 의거 시험한 결과임. 끝.